

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212024
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/



OSプライマーER

二液型エポキシ樹脂プライマー

はじめに OSプライマーERは、二液型エポキシ樹脂を利用した下地強化・仲介接着を目的としたプライマーです。様々な下地に対する安定した接着性が得られます。

ポリマーセメントモルタル、特にセメンテックスCMSシリーズ、セメンテックスVFシリーズ、OSクール工法などのプライマー材として使用します。

- 特長**
1. 低粘度で作業性に優れています。
 2. 硬化塗膜に柔軟性があるため、コンクリートやモルタルだけでなく、各種金属系下地に対しても接着性・密着性に優れています。
 3. 常温で硬化し、速乾性があるため、短時間で次工程に移行できます。
 4. 防錆顔料による防錆効果があります。

- 用途**
1. 各種下地の表面強化
 2. セメンテックスシリーズ各種のプライマー材

荷姿

主材 7kg / 18リットル缶
硬化材 7kg / 9リットル缶

配合・性状 使用量	主材	硬化材
	外観	淡泊色液体
配合(重量)	1	1
標準使用量	0.15~0.25 kg/m ²	
施工可能面積	56~93 m ² /セット	
可使時間	8時間(25℃)	
指触乾燥	1時間(25℃)	
工程間隔	1時間以上3日以内	

オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京 : 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル TEL:03-3663-7641 FAX:03-3661-0496
名古屋 : 〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48 TEL:052-851-9361 FAX:052-851-9450
大阪 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル TEL:06-6305-0371 FAX:06-6305-0372
工場 : 〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339 TEL:0594-72-3414 FAX:0594-72-3485

使用工具 塗装用エアレス吹付け機、ウールローラー、刷毛

消防法による分類 主材：第四種第一石油類 危険等級
硬化材：第四種第一石油類 危険等級

使用上の注意事項 作業中および作業後は十分に換気して、火気には十分に注意してください。
主材と硬化材を混合する際は、ハンドミキサー等で均一になるまでよく攪拌してください。
保管する際は、密閉されていることを確認し、乾燥した冷暗所で保管してください。
安定貯蔵期間は、出荷後3ヶ月を目安としてください。
施工器具の洗浄には、汎用のエポキシシンナーを使用してください。

本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。