

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212030
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>



# OSカラーSK-D

透湿・撥水性シリカ系塗料

**はじめに** OSカラーSK-Dは、耐久性の優れたシリカ系塗料をベースに特殊シリコーン樹脂を複合化して、撥水性を付与した変性高分子シリカ系塗料です。変性コロイダルシリカ系バインダーを使用しているため、素地中のカルシウム分と結合して、通気性と撥水性を保ちながら非常に強固な塗膜層を形成します。

塗膜は緻密で内部まで撥水性があるため、外部からの劣化因子の浸入を抑制します。

- 特長**
1. 環境にやさしい無公害の常温乾燥形水性シリカ系塗料
  2. 無機質で不燃
  3. 塗膜の吸排湿性能による結露防止効果
  4. ケイ酸質塗膜による優れた耐久性
  5. 艶がなくセメント系素材との抜群の色合い
  6. 変退色に対する極めて優れた安定性

- 用途**
1. コンクリート構造物の表面保護仕上げ
  2. セメンテックスRB工法の表面仕上げ
  3. 建築物の内外装仕上げ

**荷姿** 20kg / 内面コート缶

## 使用量

標準使用量	0.35~0.4 kg/m <sup>2</sup>
希釈	清水 0~10%
施工可能面積	50~57 m <sup>2</sup> /缶

**使用工具** ウールローラー、刷毛、吹付け塗装機

## オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京 : 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル	TEL:03-3663-7641	FAX:03-3661-0496
名古屋 : 〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48	TEL:052-851-9361	FAX:052-851-9450
大阪 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル	TEL:06-6305-0371	FAX:06-6305-0372
工場 : 〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339	TEL:0594-72-3414	FAX:0594-72-3485

## 塗膜性能

試験項目	試験結果	試験方法
付着性	2.9 N/mm <sup>2</sup>	JIS A 6909 モルタル板
促進耐候性	異常なし	JIS A 6909 2,000時間
塗膜硬さ	HB	JIS K 5600 鉛筆硬度
通気性	220 g/m <sup>2</sup> ・24h	JIS Z 0208
不燃性	不燃材料適合	ISO 5660 Part1 加熱時間20分

## 使用上の 注意事項

希釈水は清水を使用し、粘度調整のみに使用してください。  
 ご使用になる前にハンドミキサーなどで十分にかき混ぜてください。  
 強風下や降雨、降雪が予想される場合、気温5℃以下の場合には施工を避けてください。  
 保管する際は、密閉されていることを確認し、直射日光を避け、雨掛かりのない乾燥した場所で凍結させないでください。

本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。