

## 断面修復材

# セメンテックスCMS-507

厚塗り（5～15mm）用 耐溶剤型ポリマーセメントモルタル

①

**はじめに** セメンテックスCMS-507は、特殊変性ポリマーディスパージョン「セメンテックスC-500H」と既調合品の「モルタルエースMS-7」とを組合せて使用するポリマーセメントモルタルです。

特殊変性ポリマーディスパージョンの優れた特長を利用したポリマーセメントモルタルで、溶剤性仕上げ材（エポキシ系、ウレタン系、FRP系、MMA系）を使用する断面修復材に最適です。

②

**特長**

- 優れた耐溶剤性
- 耐摩耗性・耐水性・耐凍結融解性
- 抜群の接着力

③


**用途**

- コンクリート欠損部の断面修復やジャンカ部の充填
- 床面表層保護、目違い、不陸調整

④


**標準配合**

品名	荷姿		
セメンテックス CMS-507	粉体	モルタルエース MS-7	14kg/袋
	混和液	セメンテックスC-500H	18kg/缶



モルタルエース  
MS-7 : 14kg

+



セメンテックス  
C-500H : 0.9kg

+



調整水  
0.9kg～1.3kg

3分間攪拌

⑤

**材料使用量** 1,800kg/m<sup>3</sup>

## オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京 : 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル TEL:03-3663-7641 FAX:03-3661-0496  
 名古屋 : 〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48 TEL:052-851-9361 FAX:052-851-9450  
 大阪 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル TEL:06-6305-0371 FAX:06-6305-0372  
 工場 : 〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339 TEL:0594-72-3414 FAX:0594-72-3485

**⑥**
**標準使用量**

標準塗り厚	10 mm
10㎡当たり 標準使用量	180kg
1袋当たり 施工可能面積	0.8㎡

**⑦**
**使用工具** 左官ゴテ

**⑧**
**基本物性**

試験温度:20°C

項目	試験結果	試験方法
可使時間	60分	—
圧縮強度	28日 32.4 N/mm <sup>2</sup>	JIS A 1171
曲げ強度	28日 12.8 N/mm <sup>2</sup>	JIS A 1171
接着強度	28日 2.0 N/mm <sup>2</sup>	建研式

セメントックスC-500H

モルタルエース MS-7

日本建築仕上材工業会登録		日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1608030	登録番号	0408022
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆	放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>	問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>

**⑨**
**使用上の  
注意事項**

- ①気温3℃以下、降雨・降雪・降霜が予想される場合は、施工を避けて下さい。
- ②施工面を適度に湿潤状態にしてから施工して下さい、吸水が激しい時は吸水調整材（ファインコートP）を使用して下さい。
- ③本品は既調合品ですので、指定材料以外の材料を混入しないで下さい。
- ④一度に大量の練り置きをしないでください。
- ⑤使用後の道具・器具は速やかに水で洗浄して下さい。
- ⑥使用途中の缶は密閉し、できるだけ早く使い切ってください。
- ⑦セメントが配合されていますので、開封後は出来るだけ早く使い切ってください。
- ⑧材料は凍結・直射日光を避けて、雨のあたらない湿気の少ない場所で、地面から離して保管して下さい。

※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。