# ＯＳプライマーＥＲ

弱溶剤型二液変性エポキシ樹脂プライマー

## ① はじめに

ＯＳプライマーＥＲは、二液型エポキシ樹脂を利用した下地強化・仲介接着を目的としたプライマーです。様々な下地に対する安定した接着性が得られます。

特にＯＳクール工法、エラスメントシリーズ、セメンテックスＣＭＳシリーズなどの、縞鋼板・鋼板屋根へのプライマー材として使用します。

## ② 特長

１．塗料用シンナーで希釈できる弱溶剤タイプで、臭気が少なく作業環境にやさしく取り扱いやすい材料です。

２．使用する溶剤がマイルドなため旧塗膜が合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル系、アクリル樹脂エナメル系等であっても、直接塗布することができます。各種金属系下地に対しても接着性・密着性に優れています。

３．防錆力に優れています。

## ③ 用途

１．各種下地の表面強化

２．縞鋼板・鋼板屋根へのプライマー材

## ④ 荷姿

主　剤：１４．４ kg/缶

硬化剤：　１．６ kg/缶

## ⑤ 配合・性状 使用量

| | 主　剤 | 硬化剤 |
|---|---|---|
| 外　　観 | 白色液体 | 淡黄色透明液体 |
| 配合比(重量) | 主剤:硬化剤＝9:1(質量比) | |
| 塗布量 | 0.16 kg/m²/回 | |
| 希釈剤 | 塗料用シンナー | |
| 希釈率 | 0～10%(質量比) | |
| 施工可能面積 | 100 m²/セット | |
| 可使時間 | 8時間（23℃） | |
| 乾燥時間 | 指触乾燥:1時間（23℃） | |
| | 半硬化乾燥:4時間（23℃） | |
| 工程間隔 | 4時間以上7日以内（23℃） | |


オバナヤ・セメンテックス株式会社

東　京　：〒103-0001　東京都中央区日本橋小伝馬町16-6 香取ビル　TEL:03-3663-7641／FAX:03-3661-0496

名古屋　：〒467-0067　名古屋市瑞穂区石田町１丁目４８番地　TEL:052-851-9361／FAX:052-851-9450

大　阪　：〒532-0011　大阪市淀川区西中島4-2-26 天神第一ビル　TEL:06-6305-0371／FAX:06-6305-0372

## ⑥ 使　用　方　法

①施工面はレイタンス、脆弱な部分を除去してください。水分は予め良く乾燥させてください。油分はシンナー等で脱脂し、良く乾燥させてください。
②使用前には必ず缶内を均一な状態にしてから使用してください。(セット単位での使用時は配合・撹拌時に均一にしてください。)
③主剤、硬化剤を配合比に従って計量し、ハンドミキサー等で均一になるまで十分混合してください。
④一度に混合する量は、可使時間以内に使い切れる量にしてください。
⑤可使時間以内にローラー、刷毛、塗装用エアレス吹付機等で薄く均一に塗布してください。
※厚塗りはしないでください。液溜まりの無いように塗布してください。
⑥配合した液は速やかに使い切ってください。
⑦塗布後は半硬化（４時間以上：２３℃）程度まで養生してから、上塗り工程へ進んでください。また７日以内に上塗り工程を行ってください。
⑨塗布作業に用いた刷毛・ローラー等の洗浄には、ウレタンシンナーまたはラッカーシンナーを使用してください。
⑩気温５℃以下、相対湿度８５％以上の時、朝夕の結露時期、降雪雨時またはその恐れがある時、強風下、塵埃などが付着する恐れのある時は、原則として塗装を避けてください。

【消防法による分類】
主剤：第４類第２石油類、硬化剤：第４類第２石油類（非水溶性）

【取り扱い上の注意】
本製品は、皮膚に触れたり蒸気を吸入すると健康障害や皮膚障害を起こすことがありますので、取り扱いには下記の事項を守ってください。
①本来の用途以外に使用しないでください。②作業場の換気を良くして、火気には十分注意してください。③かぶれやすい物質を含有しているので、目に入ったり皮ふに触れないよう注意し、必要に応じて保護具を着用してください。④目に入った場合は、水で良く洗い流した後、必要に応じて医師の診断を受けてください。⑤皮ふや作業着等に付着した場合は、良く洗い流してください。⑥多量の蒸気を吸入した場合や、誤って飲み込んだ場合には、速やかに医師の診断を受けてください。⑦取扱い後は、手洗いおよびうがいを充分に行ってください。

【貯蔵・保管・廃棄上の注意】
①子供の手の届かない所に保管してください。②貯蔵・保管は冷暗所にて雨水にぬれないようにしてください。③他の物と混同しないように、一定の場所を決めて貯蔵してください。④廃棄する場合は産業廃棄物として処理してください。

※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をお読みください。
※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。