

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212024
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>



# OSプライマーER

二液型エポキシ樹脂プライマー

①

**はじめに** OSプライマーERは、二液型エポキシ樹脂を利用した下地強化・仲介接着を目的としたプライマーです。様々な下地に対する安定した接着性が得られます。

ポリマーセメントモルタル、特にセメンテックスCMSシリーズ、セメンテックスVFシリーズ、OSクール工法などのプライマー材として使用します。

②

**特長**

1. 低粘度で作業性に優れています。
2. 硬化塗膜に柔軟性があるため、コンクリートやモルタルだけでなく、各種金属系下地に対しても接着性・密着性に優れています。
3. 常温で硬化し、速乾性があるため、短時間で次工程に移行できます。
4. 防錆顔料による防錆効果があります。

③

**用途**

1. 各種下地の表面強化
2. セメンテックスシリーズ各種のプライマー材

④

**荷姿**

主剤 7kg / 18リットル缶  
硬化剤 7kg / 9リットル缶

⑤

**配合・性状  
使用量**

	主剤	硬化剤
外観	淡泊色液体	淡黄色透明液体
配合(重量)	1	1
標準使用量	0.15~0.25 kg/m <sup>2</sup>	
施工可能面積	56~93 m <sup>2</sup> /セット	
可使時間	14kg: 3時間 (25°C)	
	150g: 1時間 (25°C)	
指触乾燥(塗膜)	2時間 (25°C)	
工程間隔	1時間以上3日以内	

## オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京 : 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル TEL: 03-3663-7641 FAX: 03-3661-0496  
名古屋 : 〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48 TEL: 052-851-9361 FAX: 052-851-9450  
大阪 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル TEL: 06-6305-0371 FAX: 06-6305-0372  
工場 : 〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339 TEL: 0594-72-3414 FAX: 0594-72-3485

⑥ **使用工具** 塗装用エアレス吹付け機、ウールローラー、刷毛

⑦ **消防法による分類** 主 剤：第四種第一石油類 危険等級Ⅱ  
硬化剤：第四種第一石油類 危険等級Ⅱ

⑧ **使用上の注意事項**

- ①作業中および作業後は十分に換気して、火気には十分に注意してください。
- ②主剤と硬化剤を混合する際は、ハンドミキサー等で均一になるまでよく攪拌してください。
- ③保管する際は、密閉されていることを確認し、乾燥した冷暗所で保管してください。
- ④安定貯蔵期間は、出荷後3ヶ月を目安としてください。
- ⑤施工器具の洗浄には、汎用のエポキシシンナーを使用してください。

※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。