

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1209031
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/



ファインコートSP

素地強化アルカリ付与プライマー

はじめに ファインコートSPは、ケイ酸リチウムと特殊合成樹脂エマルジョンから構成される素地強化アルカリ付与プライマーです。

コンクリートなどの無機質下地の表層強化やアルカリ付与作用による中性化抑止効果があります。また、内部に浸透したリチウムイオンにより、アルカリ骨材反応抑制効果が得られます。

- 特長**
1. コンクリート中の反応性骨材にリチウムイオンがバリアを形成し、アルカリ骨材反応による膨張を抑制します。
 2. 中性化したコンクリート下地に浸透して、コンクリートのアルカリ性を回復します。
 3. 脆弱化したコンクリート下地に浸透して表層を強化します。

- 用途**
1. 中性化したコンクリート下地へのアルカリ付与
 2. コンクリート断面復旧時の下地強化

荷姿 18kg / 内面コート缶

使用量

施工可能な下地	標準使用量	施工可能面積
コンクリート、モルタル コンクリートブロック 石材、ALC、レンガ スレート など	0.1~0.3 kg/m ²	60~180 m ² /缶

原液のまま無希釈で使用してください。

使用工具 ウールローラー、刷毛、吹付け塗装機

オバナヤ・セメントックス株式会社

東京：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル TEL:03-3663-7641 FAX:03-3661-0496
 名古屋：〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48 TEL:052-851-9361 FAX:052-851-9450
 大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル TEL:06-6305-0371 FAX:06-6305-0372
 工場：〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339 TEL:0594-72-3414 FAX:0594-72-3485

基本物性

主成分	ケイ酸リチウム、特殊合成樹脂エマルション
外 観	乳白色液体
pH	約 11
比 重	約 1.1

**使用上の
注意事項**

気温0 以上で使用し、凍結させないでください。

本商品はアルカリ性を呈します。使用時は保護メガネ、手袋などの保護具を着用してください。

皮膚に付着した場合は、すみやかに多量の水で洗い流してください。

保管する際は、密閉されていることを確認し、直射日光や高温多湿の場所を避け、凍結しないように注意してください。

本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。