

| | |
|--------------|---|
| 日本建築仕上材工業会登録 | |
| 登録番号 | 1212030 |
| 放散等級 区分表示 | F☆☆☆☆ |
| 問合せ先 | http://www.nsk-web.org/ |



OSカラーSK-D

透湿・撥水性シリカ系塗料

①

はじめに OSカラーSK-Dは、耐久性の優れたシリカ系塗料をベースに特殊シリコーン樹脂を複合化して、撥水性を付与した変性高分子シリカ系塗料です。変性コロイダルシリカ系バインダーを使用しているため、素地中のカルシウム分と結合して、通気性と撥水性を保ちながら非常に強固な塗膜層を形成します。
塗膜は緻密で内部まで撥水性があるため、外部からの劣化因子の浸入を抑制します。

②

特長

1. 環境にやさしい無公害の常温乾燥形水性シリカ系塗料
2. 無機質で不燃
3. 塗膜の吸排湿性能による結露防止効果
4. ケイ酸質塗膜による優れた耐久性
5. 艶がなくセメント系素材との抜群の色合い
6. 変退色に対する極めて優れた安定性

③

用途

1. コンクリート構造物の表面保護仕上げ
2. セメンテックスRB工法の表面仕上げ
3. 建築物の内外装仕上げ

④

荷姿 20kg/内面コート缶

⑤

使用量

| | |
|--------|----------------------------|
| 標準使用量 | 0.35~0.4 kg/m ² |
| 希釈 | 清水0~1kg |
| 施工可能面積 | 50~57 m ² /缶 |

⑥

使用工具 ウールローラー、刷毛、吹付け塗装機

オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル TEL:03-3663-7641 FAX:03-3661-0496
 名古屋：〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48 TEL:052-851-9361 FAX:052-851-9450
 大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル TEL:06-6305-0371 FAX:06-6305-0372
 工場：〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339 TEL:0594-72-3414 FAX:0594-72-3485

⑦

塗膜性能

| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
|-------|------------------------------|------------------------|
| 付着性 | 2.65 N/mm ² | JIS A 6909 モルタル板 |
| 促進耐候性 | キセノンランプ 5000 時間相当 (耐候型1種) | メタリングウェザーメーター 300時間 |
| 塗膜硬さ | HB | JIS K 5600 鉛筆硬度 |
| 通気性 | 220 g/m ² ・24h | JIS Z 0208 |
| 不燃性 | 不燃材料適合 | ISO 5660 Part1 加熱時間20分 |

⑧

- 使用上の注意事項**
- ①希釈水は清水を使用し、粘度調整のみに使用してください。
 - ②ご使用になる前にハンドミキサーなどで十分にかき混ぜてください。
 - ③強風下や降雨、降雪が予想される場合、気温5℃以下の場合には施工を避けてください。
 - ④保管する際は、密閉されていることを確認し、直射日光を避け、雨掛かりのない乾燥した場所で凍結させないでください。

※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート (SDS) をご請求下さい。

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。