

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212029
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/



OSカラーSK-E

水系アクリル弾性塗料

はじめに OSカラーSK-Eは、建築物の内外装保護仕上げや床仕上げに最適な弾性常温乾燥形水性アクリル塗料です。

弾性があり、伸び性、屈曲性、耐クラック性のある耐久性に優れた塗膜を形成します。

- 特長**
1. 環境にやさしい無公害の常温乾燥形水性アクリル塗料です。
 2. 伸び性、屈曲性、耐クラック性に優れています。
 3. 耐寒性、耐候性に優れています。
 4. 密着性に優れ、アスファルト、コンクリート、モルタルなどの各種基材に塗布できます。
 5. 耐摩耗性に優れ、軽歩行床仕上げ材としても使用できます。
 6. 変退色に対する安定性があります。

- 用途**
1. コンクリート構造物の表面保護仕上げ
 2. セメンテックスRB工法の表面仕上げ
 3. 建築物の内外装仕上げ

荷姿 16kg / 内面コート缶
標準色N-75(グレー)小口タイプ 3.4kg / 内面コート缶

使用量	標準使用量	0.25~0.30 kg/m ²
	希釈	清水0~5%
	施工可能面積	53~64 m ² /缶

使用工具 ウールローラー、刷毛、吹付け塗装機

オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル TEL:03-3663-7641 FAX:03-3661-0496
 名古屋：〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48 TEL:052-851-9361 FAX:052-851-9450
 大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル TEL:06-6305-0371 FAX:06-6305-0372
 工場：〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339 TEL:0594-72-3414 FAX:0594-72-3485

塗膜性能

試験項目	試験結果	試験方法
外観	異常なし	JIS K 5600
耐アルカリ性	異常なし	JIS K 5600
耐候性	異常なし	JIS K 5600
付着性	1.1 N/mm ²	建研式単軸引張試験
中性化抑止性	0.8 mm	促進中性化試験
水蒸気透過性	5 mg/cm ² ・日	JIS Z 0208
ひび割れ追従性	1.0 mm	JSCE-K532

**使用上の
注意事項**

希釈水は清水を使用し、粘度調整のみに使用してください。
 ご使用になる前にハンドミキサーなどで十分にかき混ぜてください。
 強風下や降雨、降雪が予想される場合、気温5 以下の場合には施工を避けてください。
 保管する際は、密閉されていることを確認し、直射日光を避け、雨掛かりのない乾燥した場所で凍結させないでください。

本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。