

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212029
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

OSカラーSK-E

水系アクリル弾性塗料

①

はじめに OSカラーSK-Eは、建築物の内外装保護仕上げや床仕上げに最適な弾性常温乾燥形水性アクリル塗料です。

弾性があり、伸び性、屈曲性、耐クラック性のある耐久性に優れた塗膜を形成します。

②

特長

1. 環境にやさしい無公害の常温乾燥形水性アクリル塗料です。
2. 伸び性、屈曲性、耐クラック性に優れています。
3. 耐寒性、耐候性に優れています。
4. 密着性に優れ、アスファルト、コンクリート、モルタルなどの各種基材に塗布できます。
5. 耐摩耗性に優れ、軽歩行床仕上げ材としても使用できます。
6. 変退色に対する安定性があります。

③

用途

1. コンクリート構造物の表面保護仕上げ
2. セメンテックスRB工法の表面仕上げ
3. 建築物の内外装仕上げ

④

荷姿 16kg / 内面コート缶
 ※標準色 N-75 (グレー) 小口タイプ 3.4kg / 内面コート缶
 ※標準色 白 (N-95) (16kg缶のみ)

⑤

使用量

標準使用量	0.25~0.30 kg/m ²
希釈	清水 0~5%
施工可能面積	53~64 m ² /缶

⑥

使用工具 ウールローラー、刷毛、吹付け塗装機

オバナヤ・セメンテックス株式会社

⑦

塗膜性能

試験項目	試験結果	試験方法
外 観	異常なし	JIS K 5600
耐アルカリ性	異常なし	JIS K 5600
耐 候 性	異常なし	JIS K 5600
付 着 性	1.1 N/mm ²	建研式単軸引張試験
中性化抑止性	0.8 mm	促進中性化試験
水蒸気透過性	5 mg/cm ² ・日	JIS Z 0208
ひび割れ追従性	1.0 mm	JSCE-K532

⑧

**使用上の
注意事項**

- ①希釈水は清水を使用し、粘度調整のみに使用してください。
- ②ご使用になる前にハンドミキサーなどで十分にかき混ぜてください。
- ③強風下や降雨、降雪が予想される場合、気温5℃以下の場合には施工を避けてください。
- ④保管する際は、密閉されていることを確認し、直射日光を避け、雨掛かりのない乾燥した場所で凍結させないでください。

※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。