

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212028
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	<a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a>

# OSカラーSK-E800

床用水性アクリル弾性塗料

① **はじめに** OSカラーSK-E800は、耐摩耗性、防滑性、耐久性、耐水性に優れた床用の水性アクリル弾性塗料です。

速乾性があるため、施工後、短時間で軽歩行が可能となります。乾燥後の塗膜は、適度の柔軟性を有し、ひび割れ追従性に優れています。

② **特長**

1. 環境に優しい水性タイプのため、安心して作業できます。
2. 耐摩耗性と耐水性があり、ポリマーセメント系塗膜防水材料などの着色仕上げ材として最適です。
3. 耐摩耗性と共に水に濡れても滑りにくく特性を併せ持ち、駐車場、プールサイド、テニスコート、工場床などの着色仕上げに最適です。
4. 水性塗料でありながら、乾燥・硬化が早く、施工後、短時間で解放できます。

③ **用途**

1. 屋内外の駐車場、テニスコートなどの塗り床カラー仕上げ
2. プールサイド、公園などの滑り防止カラー仕上げ

④ **荷姿** 15kg/缶、3.4kg/缶

⑤ **使用量**

標準使用量	0.3~0.4 kg/m <sup>2</sup>
希釈	清水 10~30%

⑥ **使用工具** ウールローラー、刷毛、吹付け塗装機

## オバナヤ・セメントックス株式会社

⑦

**塗膜性能**

試験温度:20℃

試験項目	試験結果	試験方法
付着性	100/100	JIS K 5600(碁盤目試験)
耐摩耗性	0.25 g	JIS K 5600(テーパ-摩耗試験)
耐水性	異常なし	水道水:10日間浸漬
耐アルカリ性	異常なし	飽和水酸化カルシウム液:10日間浸漬
塗膜硬度	HB	鉛筆硬度
伸び率	50 %	JIS A 6021
引張強度	2.0 N/mm <sup>2</sup>	JIS A 6021

⑧

**使用上の  
注意事項**

- ①希釈水は清水を使用し、粘度調整のみに使用してください。
- ②ご使用になる前にハンドミキサーなどで十分にかき混ぜてください。
- ③強風下や降雨、降雪が予想される場合、気温5℃以下の場合には施工を避けてください。
- ④保管する際は、密閉されていることを確認し、直射日光を避け、雨掛かりのない乾燥した場所で凍結させないでください。
- ⑤速乾性があるため、開封後に作業を中断するときには、必ず密閉してください。

※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。