

厚付け吹付け用

セメンテックスVF-S

吹付け用一材型ポリマーセメントモルタル

はじめに セメンテックスVF-Sは、粉末ポリマー、高性能減水剤などを既調合したプレミックスモルタルで、水を加えて練混ぜるだけで使用できる厚付け吹付け用ポリマーセメントモルタルです。

液体急結剤との併用により、一度に100mm程度の厚付けも可能で、ボルトボックスの充填やトンネル覆工の吹付けライニングに最適です。

特長

1. 完全既調合品により、使用時に水で練混ぜるだけで高品質で安定した吹付け用ポリマーセメントモルタルとして使用できます。
2. 高性能減水剤の効果により、ポンプ圧送性に優れた高強度吹付けポリマーセメントモルタルが施工できます。
3. 粉末ポリマーを既調合し、下地に対する高い付着耐久性をもち、水密性・中性化防止・塩害阻止性が高く、下地のコンクリートの保護機能に優れています。

用途

- ・吹付け用厚付け大断面修復材
- ・小口径シールドトンネルのボルトボックス吹付け充填材
- ・コンクリート構造物の補修材料

標準配合 1袋当たりの標準配合水

セメンテックスVF-S	清水
25 kg	4 $\frac{1}{2}$ リットル

1m³当たりの標準配合

セメンテックスVF-S	清水	液体急結剤
1850 kg(74袋)	296 $\frac{1}{2}$ リットル	42 kg

荷姿 25kg 防湿紙袋入り

オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京 : 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル TEL:03-3663-7641 FAX:03-3661-0496
名古屋 : 〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48 TEL:052-851-9361 FAX:052-851-9450
大阪 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル TEL:06-6305-0371 FAX:06-6305-0372
工場 : 〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339 TEL:0594-72-3414 FAX:0594-72-3485

標準使用量

施工厚	粉体使用量(m ³ 当り)
20 mm	37.0 kg
30 mm	55.5 kg
40 mm	74.0 kg

基本物性

項 目		試験結果	試験温度:20°C 試験方法
圧縮強度	28日	35.0 N/mm ²	JIS A 1171
曲げ強度	28日	8.0 N/mm ²	

使用工具

吹付け機械・器具一式、急結剤ポンプ

**使用上の
注意事項**

気温3℃以下、降雨・降雪が予想される場合は、施工を避けてください。材料は直射日光を避け、雨の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。

混練りは清水を使用して、ハンドミキサーやモルタルミキサーで3分以上十分に行い、材料に粘り気がでてから施工してください。

本商品をコテ塗りする際は、下地を水湿しし、よく擦り込んで十分になじませてから塗り付けてください。

本商品はアルカリ性を示しますので、皮膚に触れたりした場合、直ちに水で洗い流してください。

本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。