

品質証明書

年 月 日

オバナヤ・セメント株式会社

う め 太 郎

項 目	内 容	配 合 割 合	
配 合 構 成	うめ太郎	500g	10kg
	清 水	140~160g	2.8~3.2kg
項 目	規 格 値	試 験 方 法	
接 着 強 度	1.0 N/mm ² 以上	モルタル基板下地 ^{※1} 建研式引張試験機	
曲 げ 強 度	5.0 N/mm ² 以上	JIS A 1171 に準ず	
圧 縮 強 度	24.0 N/mm ² 以上	JIS A 1171 に準ず	

注)

各試験数値は、試験室における標準状態のデータである為、養生温度・湿度等の条件により、誤差を生じることがあります。

※1 下地の表面処理方法…チップングによる目荒らし処理