

年 月 日

品質規格証明書

御中

オバナヤ・セメント株式会社



コンクリート剥落対策工—表面被覆工

セメントテックスRB—エラスメッシュT工法・V仕様

(JR東日本 土木工事標準仕様書規格適合)

| 試験項目 | 試験結果 | 品質規格 |
|----------|----------------------------|---|
| 外観 | 合格 | 塗膜は均一で、流れ、むら、膨れ、割れ、および剥がれないこと |
| 耐アルカリ性 | 合格 | 水酸化カルシウムの飽和溶液に30日間浸漬しても、塗膜に膨れ、割れ、剥がれ、軟化、溶出のないこと |
| 耐候性 | 合格 | 促進耐候性試験を3,000時間後に白亜化がなく、塗膜に膨れ、割れ、剥がれのないこと |
| 接着性 | 1.7 N/mm ² | 標準養生後、1.0 N/mm ² 以上 |
| | 1.1 N/mm ² | 耐アルカリ性試験後、0.7 N/mm ² 以上 |
| 中性化抑止性 | 0.0 mm | 中性化深さ3 mm以下 |
| 水蒸気透過性 | 1.8 mg/cm ² ・日 | 標準養生後、透湿度 10mg/cm ² ・日以下 |
| 酸素遮断性 | 0.01 mg/cm ² ・日 | 標準養生後、酸素遮断性 0.05mg/cm ² ・日以下 |
| 押し抜き荷重試験 | 2.6 KN | 1.5 KN 以上 |
| ひび割れ追従性 | 0.9 mm | 常温時、0.2 mm 以上 |

備考)

各試験数値は、財団法人日本塗料検査協会西支部検査所における公的試験結果である