

着色剤の使用方法

エラス II 工法・E メッシュ工法用

NET : 200 g

使用量 : 180 g ~ 200 g

エラスメント EJ 混和液 18 袋分・セメンテックス VF-2 20 袋分

遅延剤の計量方法 : 容量のキャップが計量カップになっています。

エラスメント EJ に使用する場合

攪拌容器に混和液 1 袋 (6 kg) を入れ、高速電動攪拌機で攪拌しながら、粉体 1 袋 (11 kg) を徐々に投入し、3 分間混練りしてください。その後、着色剤をキャップ 1 杯 (10 g) 投入し、30 秒ほど攪拌してご使用ください。

調整水は粉体 1 袋 (11 kg) に対し、0.3 ℓ 以内の清水で使い易い粘度に調整してご使用ください。

セメンテックス VF-2 使用する場合

攪拌容器に最低限度の標準配合水 (4.0 ℓ) を入れ、高速電動攪拌機で攪拌しながら、粉体 1 袋 (20 kg) を徐々に投入しながらダマが出来ないように、3 分間混練りしてください。その後、着色剤をキャップ 1 杯 (10 g) 投入し、30 秒ほど攪拌してご使用ください。

必要に応じて、標準配合水の範囲内で作業目的に応じた粘度に調整してご使用ください。

以上

オバナヤ・セメンテックス(株)

(73/23-10)